

ADLER Legno-Dura-Öl

7035000200

Matný, univerzální olej na **nábytek a vnitřní vybavení** určený pro **řemeslné a průmyslové použití**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Matný rychleschnoucí olej pro univerzální povrchovou úpravu listnatých a jehličnatých dřevin s minimální tloušťkou vrstvy. Přirozený vzhled a haptika dřeva zůstávají zachováni. Produkt se vyznačuje velmi dobrou nasákavostí do dřeva, nízkým zvýrazněním textury dřeva, velmi dobrou plnivostí, vynikající odolností vůči vodě a chemikáliím a velmi dobrým rozlivem. Je antistatický.

Schnutí probíhá vázáním kyslíku (tzv. oxidativní schnutí).

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy




- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2:** Odolnost vůči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; migrace určitých elementů (uvolnění těžkých kovů)
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

Obsah látek

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, benzíny s nízkou mírou zápachu, bezolovnatá a bezkobaltová sikativa.

Oblasti použití



- Pro běžně a silně namáhané plochy nábytku a interiérového vybavení, jako např. zařízení ložnice a obývacího pokoje, stejně jako dřevěné podlahy a schodiště.
- Vnitřní povrchy nábytku a skříněk kvůli možnému zápachu maximálně 1x slabě ošetřit tímto produktem.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím, produkt před použitím pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- **Pozor:** Je zapotřebí dbát na rovnoměrné broušení jako i rovnoměrný nános oleje!
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice **ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně sušených laků a vosků** a **ARL 505 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic**.

Aplikační technika

Množství nanášení	Natírání	Válečkování	Nádobková pistole
Stříkáč tryska (mm)	-	-	1,5
Stříkáč tlak (bar)	-	-	3 - 4
Nátěr	2x		
Nanášené množství na 1 vrstvu (g/m²)	-	-	cca 40
Vydatnost na 1 vrstvu (m²/l)	cca 20		

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušební nánosu.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Nános další vrstvy	po cca 5 hod.
Kompletně proschnuto	po cca 7 dnech

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Nedostatečná výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může dojít k delší době schnutí.

**Čištění
Pracovní nástroje**

80025

S ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD**Druh podkladu**

Jemno a hrubopórovité listnaté a jehličnaté dřeviny.

Nevhodné pro tropické dřeviny jako ipe, massaranduba, bangkirai atd.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Vlhkost dřeva

Tvrdé dřevo: 12 % +/- 2 %

Jehličnaté dřeviny: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu**Nábytek:**

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti P 220

Dřevěné a parketové podlahy:

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti P 150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základní nátěr**

1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

Mezischnutí: cca 5 hod.

Lakový mezibrus

Lehké broušení: Zrnitost P 220 - 280

Odstranit prach vzniklý broušením.

**Vrchní vrstva**

1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ**Čištění & ošetřování**

Dbejte prosím našich **ARL 258 - Pokyny pro péči o nábytek ošetřený olejem ADLER Legno-Dura-Öl** a **ARL 257 - Pokyny pro péči o podlahy ošetřené olejem ADLER ADLER Legno-Dura-Öl**.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

0.75 ml; 2,5 l a 10 l

Barevné odstíny/stupně lesku

Bezbarvý

7035000200


- Pro posouzení výsledného vzhledu doporučujeme provést vzorový nátěr zvolené barevné kombinace na originálním podkladu.

Doplňkové produkty

ADLER Legno-Reiniger 80025

DALŠÍ POKYNY**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.



Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Doporučujeme přelít obsah použitého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci/tvorbě škráloupu.

GISCODE

Ö60

**Bezpečnostní údaje
Informace**

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.

Produkt je určený pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Obecně je třeba se vyvarovat vdechování aerosolů z laku při nanášení stříkáním; to je zajištěno správným použitím respirátoru s kombinovaným filtrem A2/P2.

Zpracování výrobku ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem k nebezpečí samovznícení zakázané!