

LEPIDLO NA PARKETY 69A

Snadno aplikovatelné profesionální lepidlo na bázi syntetické pryskyřice a rozpouštědel připravené k okamžitému použití pro lepení většiny typů parket a dřevěných podlahových krytin. Vhodné i pro parkety tenčí než 8 mm.



Technická data:

Báze	syntetická pryskyřice, rozpouštědla
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání a krystalizace
Otevřený čas (*) (21°C a 50% r.v.)	5-10 minut
Hustota (DIN 53479)	1,5 g/cm ³
Barva	světle hnědá
Spotřeba	cca 800 – 1000 g/m ² (*)

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.

Charakteristika:

- neobsahuje vodu
- snadno se nanáší
- rychle zasychá a vytvrzuje
- vysoká finální pevnost spoje (dle DIN 281)

Příklady použití:

- **Lepidlo na parkety 69A** je vhodné k lepení všech typů dřevěných podlah v interiéru. (masivních i vrstvených parket, laminovaných i dřevěných lamel nebo masivních prken)
- Vhodné na porézní podklady, jako beton, vyrovnávací stěrka, dřevo, mozaiky, dřevotříska, OSB desky.
- Nepoužívejte na lepení dřevěných částí s již nanesenou povrchovou úpravou

Vlastnosti:

Lepidlo na parkety 69A vytvrzuje krystalizací a fyzikálním vysycháním. Po úplném vytvrzení (cca 24 hod při +21°C a 50% relativní vlhkosti) je vytvořena objemově stálá adhezivní vrstva, která odolává běžné deformaci dřeva v rámci změn teploty a úrovně vlhkosti v interiéru.

Provedení:

Barva: světle hnědá

Balení: plechovky 5 kg a 13 kg

Skladovatelnost:

Minimálně 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Před samotnou instalací parket musí být zkontrolována vhodnost povrchu. Zjistěte obsah vlhkosti v celé tloušťce podkladu pomocí karbidového nebo elektrického vlhkoměru. Povolný obsah vlhkosti podkladu doporučuje jeho výrobce (obecně: max. 2% pro beton a max. 0,5% pro Anhydrit, měřeno karbidovým vlhkoměrem. U podlah s podlahovým vytápěním 1,5% a 0,3%).

Nanášení:

Lepidlo na parkety 69A nanáší se na suchý, čistý a hladký podklad, bez vad a trhlin. Případné zbytky starého lepidla musí být odstraněny. Nesoudržný či poškozený podklad musí být opraven před aplikací lepidla.

Penetrace:

Minerální povrchy (beton, samonivelační stěrka) ošetřete

Soudal Hloubkovou Nano penetrací.

Hladké povrchy (např. Anhydrit) musí být před aplikací penetrace zbruseny a prach odsátý průmyslovým vysavačem.

Předběžný test přilnavosti doporučujeme provést na každém povrchu.

Parkety: Parketové podlahy musí být aklimatizovány po několik dnů na místě, kde budou instalovány. Abyste předešli případnému poškození a deformacím, ponechte parkety v jejich originálních obalech až do instalace. Před instalací zkontrolujte, zda obsah vlhkosti dřeva odpovídá doporučení výrobce (obecně 9% +/- 2%). Pokud je vlhkost dřeva větší než 11%, instalace se nedoporučuje.

Po obvodu včetně průchodů sloupů apod. nechte distanční mezeru 1 až 1,5 cm.

Nanášení: Lepidlo na parkety 69A musí být před instalací aklimatizováno na pokojovou teplotu. Lepidlo nanáší se zubovou stěrkou na plochu, kterou stihnete polepit do 10 minut. Parkety ihned přiložte a poklepejte gumovou paličkou.

Aby byl spoj dokonalý, musí lepidlo pokrývat min. 80% lepené plochy. Zatížením parket po nalepení zlepšíte konečnou pevnost spoje.

Broušení a lakování může být prováděno nejdříve po 24 hod.

Nevytvrzené lepidlo čistěte ředidlem nebo čisticími ubrusky **SWIPEX**. Vytvrzené lepidlo lze čistit pouze mechanicky.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Doporučení:

- Neinstalujte nikdy na povrchy, které nejsou odizolovány od působení vlhkosti
- Neaplikujte lepidlo při teplotách pod +15°C a nad +25°C
- Minimální teplota podkladu musí být nejméně 15°C
- Nepracujte v případě, že relativní vlhkost je více jak 75%
- Neinstalujte na povrchy, které obsahují příliš mnoho vlhkosti, nebo na podklady s vyšší vlhkostí, než je doporučena dodavatelem parket
- Nelepte příliš suché dřevo (méně než 7% vlhkosti). Po zvýšení vlhkosti se může rozpínat a způsobit poškození.
- Neinstalujte v místnostech se zvýšenou vlhkostí stěn a stropů (např. po omítání či malování)
- Lepidlo nefedte

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.