

### LEPIDLO NA ZRCADLA 47A

Vodovzdorné montážní lepidlo pro lepení zrcadel nebo skleněných prvků na běžné stavební povrchy mimo PE, PP a PTFE. Má výbornou přilnavost na většinu materiálů, nevyžaduje zvláštní přípravu podkladu, nenarušuje reflexní vrstvu zrcadel.

#### Technická data:

<b>Báze</b>	syntetický kaučuk
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání a krystalizace
<b>Otevřený čas (20°C/65% r.v.)</b>	max. 15 min.
<b>Specifická hmotnost</b>	1,23 g/ml
<b>Teplotní odolnost</b>	-20°C až +60°C
<b>Aplikační teplota</b>	+5°C až +30°C



#### Charakteristika:

- velmi snadná aplikace
- nenarušuje zadní stěnu zrcadel
- vytváří pevný a trvanlivý spoj
- velmi dobrá přilnavost ke většině materiálů

#### Příklady použití:

- lepení zrcadel, skleněných a keramických obkladových prvků, polystyrenových i jiných izolačních panelů na běžné porézní stavební povrchy jako zdivo, omítka, obklady, dřevo, sádkokarton, dřevotřísková deska apod.

#### Provedení:

Barva: béžová

Balení: kartuše 300ml

#### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

#### Vhodné povrchy:

Podklady: všechny obvyklé povrchy mimo PE, PP, PTFE a bitumenové povrchy. Jeden z povrchů by měl být savý pro odvětrání rozpouštědla obsaženého v lepidle.

Stav povrchu: čistý, suchý bez prachu a mastnoty

**Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.**

#### Pracovní postup:

**Nanášení:** aplikační pistolí

Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Odřízněte špičku a aplikační pistolí naneste na zadní stranu zrcadla svislé pruhy lepidla ve vzdálenosti cca 5 cm od sebe. Zrcadlo rovnoměrně přitlačte na podklad a ihned opět odtrhněte. Lepidlo obtištěné na obou plochách nechte 15 minut zavadnout. Po té zrcadlo přiložte na místo a důkladně přitlačte po celé ploše. U větších zrcadel doporučujeme nanést lepidlo stěrkou celoplošně a velmi těžká zrcadla zafixovat na 24 hodin proti případnému posunu. Použité nářadí očistěte acetonem nebo ředidlem.

**Pracovní teplota:** +5°C až +30°C

**Opravy:** stejným materiálem

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

#### Poznámky a doporučení:

- Díky široké škále typů zrcadel důrazně doporučujeme provést předběžný test kompatibility.
- Zrcadlo musí být zafixováno až do doby úplného vytvrzení lepidla. Doba fixace závisí na váze a velikosti zrcadla, vrstvě aplikovaného tmelu a okolních podmínkách (teplota, vlhkost).
- K lepení zrcadel na nesavý podklad použijte lepidla řady **SOUDAL Fix ALL**

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.