

Lignofix POLYURETANOVÝ LAK

INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO A PARKETY S PROTISKLUZOVÝM ATESTEM



VÝHODY

- vysoká otěruvzdornost,
- atest na protiskluznost za sucha i mokra,
- schválen k použití na dětské hračky.

POUŽITÍ

Lignofix POLYURETANOVÝ LAK je určen pro všechny dřevěné povrchy v interiéru, například dveře, schody, nábytek a dřevěné obložení. Díky vysoké otěruvzdornosti jej lze použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.). Lak má atest na protiskluznost za sucha i mokra. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

UPOZORNĚNÍ

Lak není určen k sanaci napadeného dřeva – pro prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců použijte vhodný impregnační přípravek Lignofix s biocidním účinkem a před aplikací laku nechte důkladně zaschnout minimálně 3 dny. U natíraných dřevěných předmětů nesmí během užívání docházet k velkým objemovým změnám (např. způsobeným nevhodnou dřevinou, vysokou vlhkostí a jejím kolísáním). Výrobce doporučuje použití jedné šarže v rámci jedné zakázky, různé šarže před aplikací nemíchat.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch podkladu musí být dokonale čistý a suchý (maximální vlhkost dřeva 12 %). Případné staré nesoudržné nátěry je třeba odstranit, dřevěný povrch musí být dokonale vybroušen po letech smirkovým papírem o zrnitosti 100-120, zbavený prachu, mastnot a mechanických nečistot. Případné výrony pryskyřice je nutné vymýt nitroředidlem. V případě nejistoty lze přilnavost laku na starý nátěr předem odzkoušet na malé přebroušené ploše. Na obroušený povrch se nanese lak a po 2 dnech, kdy dojde k plnému vytvrzení, se zkontroluje odlupování vrypem. Pokud se lak neodlupuje, lze aplikovat dle návodu.

APLIKACE

Neředěný lak před aplikací důkladně rozmíchejte a v jejím průběhu pravidelně promíchejte (pozor nešlehat, nepoužívat elektrické vrtulové míchadlo). Aplikujte ve 2-3 vrstvách, interval mezi aplikovanými vrstvami 2-4 hodiny (při teplotě 20 °C a vlhkosti vzduchu do 65 %), maximálně však 24 hodin (poté již nelze aplikovat další vrstvu laku bez předchozí úpravy podkladu přebroušením). Po zaschnutí prvního nátěru přebruste povrch jemným smirkovým plátnem (č. 180 až 240), abyste odstranili drobná vlákna dřeva, a tím získali dokonalejší povrch. Odstraňte prach

Lignofix POLYURETANOVÝ LAK

INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO A PARKETY S PROTISKLUZOVÝM ATESTEM

po broušení a potom aplikujte druhý nátěr. U mechanicky namáhaných povrchů (např. dřevěné podlahy) aplikujte nátěr třetí. Natřený povrch je plně zatížitelný po 72 hodinách. Aplikální rozmezí teplot podkladu i okolí 5 až 25 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před kapkami vody a jiných kapalin a mechanickým namáháním např. oděrem nebo leštěním!

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem nebo válečkem (pozor: nepoužívat molitanový váleček může způsobovat bublinky v nátěru). Nepoužívat ve stříkacích zařízeních!

YDATNOST

15–20 m²/l při jedné vrstvě.

ŘEDĚNÍ

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit!

ÚDRŽBA

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ

Směs polyuretanových disperzí s přísávkem aditiv.

ODSTÍN

Bezbarvý lak ve variantě lesk/mat.

PARAMETRY NÁTĚROVÉ HMOTY

Vzhled	Mléčná nažloutlá kapalina	
Obsah sušiny hmotnostně	28-32 %	
Hustota	1020 kg/m ³	
pH	7,1-8,1	
Limitní hodnota VOC	(kat. A/e) 130 g/l	
Maximální obsah VOC ve stavu k použití	63,8 g/l	

PARAMETRY ZASCHLÉHO NÁTĚRU

Tvrdość kyvadlovým přístrojem	dle ČSN EN ISO 1522 – Persoz	Min. 80 s / 72 h / 50 μm mokrého filmu Min. 160 s / 21 d / 50 μm mokrého filmu
-------------------------------	------------------------------	---

Lignofix POLYURETANOVÝ LAK

INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO A PARKETY S PROTISKLUZOVÝM ATESTEM

Přilnavost odtrhem	dle ČSN EN ISO 4624:2003	Min. 1,3 MPa
Protiskluz (Vyhláška č. 268/2009 Sb.):		
Podlahy	dle ČSN 74 4505	Splňuje za sucha i za mokra
Schodiště a šikmé rampy	dle ČSN 73 4130	Splňuje za sucha i za mokra
Bezpečnost hraček	dle ČSN EN 71-3 část 3	Shoda vlastnosti s požadavky technické specifikace

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků při teplotách od +5 °C až do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 0,75 a 2,5 l

Datum revize 1. 7. 2024

Revidoval

