

08 Wood Tex Sealer

Flügger Wood Tex je série vodních produktů na vnější dřevo. Dřevu dodávají povrch vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům s maximální životností, leskem a barevnou stálostí. Produkty se snadno nanášejí a rychle schnou.

Vlastnosti

Vodní a nečistoty odpuzující impregnace, která poskytuje dlouhotrvající ochranu. Tento tmel minimalizuje riziko růstu plísní a tvorby trhlin. Poskytuje difúzně otevřené ošetření, které chrání před UV zářením. Používá se jako konečná úprava po předběžné úpravě s Wood Tex Patina.

Technologie křemíku šetrná k životnímu prostředí

Odpuzuje vodu a nečistoty

Obsahuje UV filtr



Použijte

Tlakově impregnované dřevo jako jsou terasy, balkonové podlahy, okapy, obklady štítů, fasády, ploty a zahradní nábytek. Podklad je třeba ošetřit přípravkem Flügger 08 Wood Tex Patina.

Podklad

Musí být savý, čistý, suchý, pevný a vhodný k ošetření nátěrem.

Nesmí se vyskytnout nedostatečně chráněné příčně řezané dřevo, lapače vody nebo riziko akumulace vody. Vlhkost dřeva před nátěrem Max. 20%.

Před úprava

Uvolněná skvrna dřeva, barva a rozpadlá dřevěná vlákna musí být odstraněna čištěním a broušením.

Odstraňte nečistoty, špínu, mastnotu a křídový materiál pomocí Terrace Cleaner.

Řasy, plísně a plísně jsou odstraněny čištěním Facade Anti-green.

Ošetřovat nejdříve 4 hodiny po ošetření přípravkem Flügger 08 Wood Tex Patina.

Aplikace

Štětce.

Naneste ve velkém množství a nechte působit asi 15 minut.

Přebytečnou kapalinu rozetřete/rozetřete do podkladu.

Nesmí se vytvářet kondenzát.

Vyhnete se práci na přímém slunci.

Povrch nesmí být vystaven mrazu nebo dešti minimálně 24 hodin po ukončení ošetření

Očekávané výsledky

Bezbarvý povrch. Předpokládaná životnost 10 let.

Trvanlivost povrchu závisí na kvalitě dřeva, struktury, použití a expozici. Očekávaná životnost může být tedy kratší nebo delší, než je uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí!

Čerstvě natřený povrch chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy. Učiňte vhodná opatření proti působení vlhkosti a srážek na čerstvě natřené povrchy. Povrch dosahuje maximální robustnosti po úplném vytvrzení.

Informace o životním prostředí

Nářadí očistěte od barvy a omyjte vodou. Zbytky tekuté barvy přineste do místního recyklačního střediska. Minimalizujte plýtvání barvou předběžným odhadem, kolik barvy potřebujete. Zbytky barvy si uschovejte pro budoucí použití, abyste mohli efektivně snížit dopad na životní prostředí.

Skladování: V chladu, chraňte před mrazem a těsně uzavřeno.

Ochranné prostředky: Natírání : ochrana očí, rukavice. Broušení: ochrana dýchacích cest.

Technická data

Typ produktu	Impregnace
Normativní spotřeba (m ² /l.)	10
Min. pracovní teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	Min. +10°C
Vlhkost	Max. humidity 80% RH.
Doba schnutí při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	6
Zcela vytvrzeno při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (dny)	28
Ředění	Neředí se
VOC-MAX (g/l)	10
Čištění nářadí atp.	Voda

Aktuální verze TL

Měj 2021

Nahrazuje verzi TL

Říjen 2020