

Table Top Oil

Vlastnosti

Pro všechny dřeviny, například. borovice, smrk, dub, buk, jasan, mahagon, teak atp. Na stolové desky, nábytek a pod. Nevhodné pro podlahy.

Zvýrazňuje prirodzenú kresbu stromu

Dobrá ochrana proti špině a vodě

Zdokumentováno vhodné pro styk s potravinami



Aplikace

Aplikace

Neošetřené nebo obroušené dřevo: Očistěte přírodním čističem dřeva Flügger a nechte uschnout. Olej nanášejte štětcem v rovnoměrné vrstvě. Počkejte 30 minut, než dřevo absorbuje olej. Objeví-li se suchá místa, naneste více oleje. Potom otřete přebytečný olej suchým bavlněným hadříkem. Povrch musí být zcela zbaven přebytečného oleje.

Nechte desku stolu hodinu a poté ošetření zopakujte.

Nejlepšího výsledku se dosáhne 2-3 ošetřeními.

Dříve naolejované dřevo: Podklad musí být čistý, suchý, pevný a zbavený zbytků starých nátěrů a laků. Povrch obruste jemným smirkovým papírem.

Čistěte přírodním čističem dřeva Flügger.

Potom je postup stejný, jak je popsáno výše.

Tvrdé dřevo: Pro optimální odolnost vůči vodě proveďte dodatečné ošetření.

Údržba: Povrch lze osvěžit pomocí tenké vrstvy Table Top Oil nanesené jemnou aplikační houbou.

Postup:

Během prvních 4-7 dnů se vyhýbejte rozsáhlému nárazu vody a tekutin.

Před zahájením práce se doporučuje provést zkušební nátěr. Zkušební ošetření proveďte na menším povrchu a všimněte si, že výsledek bude záviset na dříví a jeho schopnosti absorbovat olej ze dřeva.

BNB! Zaolejované utěrky se mohou samovolně vznítit. Zalijte vodou nebo spalte.

Skladování: V chladu, bez mrazu a těsně uzavřeno.

Technická data

Typ produktu	Mořidlo na dřevo
Lesk	10;Matný
Hustota (kg/l)	0.84
Hmotnost sušiny %	35
Objemová sušina %	38
Normativní spotřeba (m ² /l)	20
Přetíratelný při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	24
Zcela vytvrzeno při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (dny)	7
Ředění	Neředit
Čištění nářadí atp.	White spirit

Aktuální verze TL

Březen 2024

Nahrazuje verzi TL

Červenec 2022