

## TECHNICKÝ LIST FINKOLORA ESSENCE AKRYLÁTOVÁ BARVA NA STĚNY A STROPY

### POPIS VÝROBKU

Nátěr na bázi akrylátové disperze na vnitřní stěny a stropy. Vytváří hladké, hluboce matné povrchy.

### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Výrobek se používá na dekorativní malbu stěn a stropů v obytných, kancelářských prostorách, školách atd.
- Lze aplikovat na: sádkokarton, vápenocementové omítky, dekorativní omítky po předchozím ošetření základním nátěrem a na renovaci předtím natřených povrchů.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BAREVNÝ ODSTÍN</b>	Bílá a barvy ze vzorníku barev (systém Avatint).
<b>STUPEŇ LESKU</b>	Hluboký mat.
<b>VYDATNOST</b>	Až 13 m <sup>2</sup> / l na jeden nátěr. Praktická vydatnost závisí na savosti povrchu a způsobu aplikace.
<b>VISKOZITA (+23°C) KU</b>	120 - 130
<b>HUSTOTA</b>	cca. 1,45 g/cm <sup>3</sup>
<b>OBSAH PEVNÝCH LÁTEK</b>	cca. 55 % hmotnostních cca. 35 % objemových
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	Nátěr je suchý na dotek po cca 1 hodině. Po sobě jdoucí vrstvy lze aplikovat nejdříve po 3 hodinách.
<b>APLIKAČNÍ METODY</b>	Nanáší se štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním.
<b>ŘEDIDLO</b>	Voda
<b>ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ</b>	Nářadí před čištěním důkladně otrete, aby se odstranil přebytečný produkt. Nářadí očistěte vodou.
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]</b>	Výrobek obsahuje méně než: 30 g/l VOC
<b>BALENÍ</b>	0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18l.
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým sluncem. Skladujte 24 měsíců od data výroby, v originálně uzavřeném obalu.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

**PŘÍPRAVA POVRCHU:** Nátěr by měl být aplikován na pevné, stabilní a čisté povrchy. Nové omítky mohou být natřeny po 4 týdnech. Předtím natřené povrchy je třeba důkladně vyčistit od jakékoli odlupující se barvy, prachu, mastnoty a jiných nečistot, které mohou snížit přilnavost nátěru. Povrch by měl být zbaven prachu a omytý vodou před natíráním. Vrstvy glejové barvy musí být odstraněny úplně až na omítku. Křídové plochy musí být zbaveny prachu a vyčištěny vodou. Stěny dříve natřené emulzními barvami by měli být důkladně umyté roztokem vody a čisticího prostředku a opláchnuty čistou vodou. Nátěr by neměl být aplikován na povrchy ošetřené základním nátěrem s vápenným mlékem.

**APLIKACE:** Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním. Aplikace by měla být prováděna při teplotě od +5°C do +25°C. Před aplikací nátěru musí být produkt dobře zamíchán. Produkt nevyžaduje ředění. Doporučuje se aplikovat 2 vrstvy, aby byly dosaženy požadované parametry povrchu. Není dovoleno přidat do produktu vápno nebo křídou. Pro aplikaci štětcem zředte s malým množstvím vody do správné viskozity. Pravidla, které by měly být dodržovány při práci s barevnými nátěry:

- aby nedocházelo k barevným odlišnostem, použijte barvu z jedné výrobní šarže;
- při silných barvách nedělejte drobné opravy na stěně, pokud je nátěr suchý, měli byste natírat celou stěnu.

Upozornění! Mějte na paměti, že povrch natřený matným nátěrem je více náchylný k poškrábání a mechanickému poškození ve srovnání s barvami s vyšším stupněm lesku.

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Pokud je produkt použit v souladu s pokyny, není škodlivý pro zdraví a životní prostředí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při aplikaci používejte vhodný pracovní oděv a ochranné rukavice. Uzavřené prostory musí být po aplikaci dobře vyvětrány, až pak mohou být používány. Otrete nadměrné množství barvy z náradí před čištěním. Prázdné obaly, stejně jako plechovky se zbytky barvy by měly být ukládány na určené místo, kde se tento odpad shromažďuje. Při nakládání s odpady postupujte podle místních předpisů. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC 247-500-7] a 2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EC 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isotiazol-3-on a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

**TECHNICKÝ LIST  
FINKOLORA ESSENCE  
AKRYLÁTOVÁ BARVA NA STĚNY A STROPY**

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pečlivě prostudujte. Bližší informace o škodlivých vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

**Výrobce:** Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)

**Distributor:** Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha, Tel. +420 724 554 416, [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz)

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.